



REFIX LUCIDO

CIRE D'ENTRETIEN BRILLANTE POUR TERRE CUITE ET PIERRE INTÉRIEURE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Emulsion H/A à base de cires végétales, de cires minérales et de résines.

DOMAINES D'APPLICATION :

Indiqué pour l'entretien périodique des surfaces minérales absorbantes déjà traitées avec des émulsions de finition telles qu'IDROFIN et situées en intérieur, notamment :

- terre cuite ;
- pierre naturelle absorbante ;
- agglomérés à base de ciment.

PERFORMANCES:

REFIX LUCIDO est une cire d'entretien brillante pour matériaux minéraux absorbants déjà traités en intérieur, tels que la terre cuite, la pierre naturelle et les agglomérés de ciment. Elle présente notamment les caractéristiques suivantes :

- sa formulation en phase aqueuse facilite son utilisation et le produit n'est pas classé comme dangereux ;
- elle préserve durablement les propriétés protectrices et esthétiques de la finition brillante initiale ;
- elle renouvelle la protection superficielle du traitement soumise à l'usure normale ;
- elle facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces traitées ;
- elle préserve l'aspect brillant de la finition sans former de film ni de pellicule ;
- ses propriétés auto-nivelantes facilitent la répartition uniforme du produit sur la surface ;
- après séchage, elle peut être lustrée à sec afin d'augmenter et de maintenir la brillance, mais aussi d'éliminer les marques laissées par le passage ;
- elle laisse une odeur agréable dans la pièce.

MODE D'EMPLOI:

REFIX LUCIDO s'applique sur des surfaces propres et parfaitement sèches. Avant utilisation, bien agiter le produit afin de favoriser une répartition uniforme de la cire d'entretien.

- Appliquer le produit en petites quantités sur la surface à entretenir.
- Répartir uniformément avec un chiffon doux ou avec un mouilleur applicateur de cire.
- Laisser sécher sans marcher sur la surface pendant le séchage.

Le produit présente un temps de séchage indicatif de 30 à 60 minutes et atteint sa consolidation en environ 2 heures.

Lustrage à sec

Après séchage, REFIX LUCIDO peut être lustrée à sec afin d'augmenter et de maintenir la brillance ou d'éliminer les marques laissées par le passage. Pour le lustrage, il est possible d'utiliser :

- un chiffon en laine ;
- une lustreuse équipée de disques en feutre ;
- des tampons rouges ;
- une monobrosse équipée de disques rouges.

La fréquence d'application de REFIX LUCIDO dépend du niveau de passage et de l'usure de la surface :

- Tous les 4 à 6 mois sur les surfaces très fréquentées et soumises à une forte usure, comme les magasins, les établissements recevant du public, les bars, les restaurants, les cuisines, les entrées et les salles de bains.
- Tous les 12 mois sur les surfaces peu fréquentées, comme les chambres et les salons.

PRÉCAUTIONS:

Afin de préserver durablement les propriétés de la finition entretenue avec REFIX LUCIDO :

- éviter l'utilisation de détergents fortement alcalins ;
- éviter l'utilisation de détergents à base d'ammoniaque ;
- ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les surfaces traitées.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver060422

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger: fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Rev4-Ver060422

EMBALLAGE:

- 1 L Flacon en plastique – cartons de 6 unités
- 5 L Bidon en plastique – cartons de 4 unités

RENDEMENT:

Le rendement de REFIX LUCIDO varie en fonction de l'état de surface du matériau. À titre indicatif, 1 litre permet d'entretenir environ 30 à 40 m² de surface.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,00
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : > 90°C
- Solubilité dans l'eau : totale
- Temps de séchage : 30 – 60 minutes
- Temps de consolidation : 2 heures

STOCKAGE:

Conserver le produit hermétiquement fermé à une température comprise entre 0 °C et +30 °C. Éviter toute exposition prolongée au rayonnement solaire.

DURÉE DE CONSERVATION : Dans ces conditions de stockage, le produit se conserve pendant 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it