



LIGNOLIFE®

RÉNOVATEUR POUR PARQUET VITRIFIÉ BRILLANT



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Finition résino-cireuse en phase aqueuse pour la rénovation des parquets vitrifiés brillants et des surfaces en bois verni brillant. Ravive la brillance, protège la finition et améliore sa résistance à l'usure.

DOMAINES D'APPLICATION :

LIGNOLIFE® est recommandé pour :

- parquets vitrifiés brillants ;
- revêtements en bois verni brillant ;
- meubles en bois verni brillant ;
- portes et menuiseries intérieures en bois verni brillant.

PERFORMANCES:

LIGNOLIFE® est une finition résino-cireuse en phase aqueuse à base de cire de carnauba, spécialement conçue pour la rénovation des parquets vitrifiés brillants et des surfaces en bois verni brillant.

LIGNOLIFE® :

- est facile à appliquer et est inodore ;
- est recommandé pour rénover les parquets vitrifiés brillants et les surfaces en bois verni brillant ternis ou usés ;
- ravive la couleur et redonne une finition brillante ;
- forme un nouveau film protecteur qui améliore la résistance de la finition au passage, aux salissures, à l'eau et aux détergents ;
- est auto-lustrant et ne nécessite aucun polissage mécanique ;
- s'entretient facilement grâce au nettoyage régulier avec PULIBRILL® et à l'application de BEAUTY FLOOR tous les 6 à 12 mois.

LIGNOLIFE® ne remplace pas une nouvelle vitrification lorsque la finition d'origine a complètement disparu sous l'effet de l'usure. Si le bois est à nu, par exemple dans les zones grisées ou lorsque l'eau est directement absorbée par le matériau, il est nécessaire de restaurer la finition avant l'application.

MODE D'EMPLOI:

Avant d'appliquer LIGNOLIFE®, effectuez un nettoyage en profondeur de la surface avec PULIBRILL® et le TAMPON BLANC afin d'éliminer les salissures et les résidus susceptibles de compromettre l'adhérence du produit.

- Bien agiter le produit avant utilisation.
- Appliquer 2 couches de LIGNOLIFE® à l'aide d'un applicateur pour cire, d'un chiffon en microfibre ou d'une éponge.
- Appliquer le produit en couche fine, de manière uniforme sur toute la surface, sans laisser de surépaisseurs ni d'excédents.
- Appliquer la deuxième couche dès que la première est complètement sèche.
- Laisser sécher le traitement. Dans des conditions normales et dans un local bien ventilé, le produit sèche généralement en 2 à 3 heures.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces trop froides (inférieures à 7 °C) ni sur des surfaces trop chaudes, comme les planchers chauffants en fonctionnement ou les surfaces exposées directement au soleil. Ne pas appliquer au pinceau ni au rouleau et ne pas utiliser le produit en extérieur.

PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application au pinceau ou au rouleau. Ne pas utiliser à l'extérieur ;
- éviter d'appliquer LIGNOLIFE sur des surfaces trop froides (<7°C) ;
- éviter d'utiliser des détergents fortement alcalins et acides (ex. ammoniac, hypochlorite de sodium, divers acides) et des solvants (ex. alcool éthylique) pour le nettoyage des surfaces traitées avec LIGNOLIFE</s

- trong> ;
- éviter d'appliquer le produit sur des surfaces trop chaudes (ex : sols radiants ou sols exposés directement aux rayons du soleil).

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver300322

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contient : Acides colophaniques, fumarates, esters avec le pentaérythritol. – Cela peut provoquer une réaction allergique.

COV (Directive 2004/42/CE) : Peintures hautes performances monocomposantes.
COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 19,00. – Limite maximale : 140,00

Rev3-Ver300322

EMBALLAGE:

- Flacon PE de 1 L – cartons de 6 unités
- Bidon PE de 5 L – cartons de 4 unités

RENDEMENT:

Le rendement de LIGNOLIFE® peut varier en fonction :

- de l'absorption du support ;
- du mode d'application ;
- de l'épaisseur de la couche appliquée ;
- du nombre de couches appliquées.

Rendement indicatif

1 L = 30 à 40 m² par couche

Le rendement réel peut varier en fonction de l'absorption du matériau, de la quantité de produit appliquée et du mode d'application.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,025
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage : 2 – 3 heures
- Temps de consolidation : 24 heures
- Odeur : caractéristique

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it