



OLIO41

AGENT D'IMPRÉGNATION À BASE D'HUILE ET DE CIRE POUR SOLS EXTÉRIEURS EN BOIS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Dispersion huileuse-cireuse en solvant paraffinique aliphatique à base d'huiles siccatives, cire minérale microcristalline, sels métalliques siccatifs sans plomb.

DOMAINES D'APPLICATION :

Il s'applique sur toutes les surfaces en bois imprégnées d'huile ou rugueuses à l'extérieur. Idéal pour les sols en bois, placés à l'extérieur.

PERFORMANCES:

OLIO41 est un agent d'imprégnation huile-cireuse pour parquets et terrasses en bois posés à l'extérieur.

OLIO41:

- forme une protection hydrofuge, résistante, non collante et facile à appliquer;
- neutralise le vieillissement et le grisonnement du bois;
- offre une protection au bois qui lui permet de transpirer, en évitant la stagnation de l'humidité, afin d'inhiber le développement de micro-organismes (algues, moisissures);
- il peut être pigmenté avec **OILTONER** (3-5%) afin de personnaliser la finition et de rendre le traitement plus stable à la dégradation des rayons UV;
- ne crée pas de film superficiel et laisse l'aspect naturel du matériau;
- ne crée pas d'exfoliation et ne nécessite pas de nouveau ponçage;
- il est préservé dans le temps grâce à un nettoyage ordinaire avec le détergent **DETERCLEAN** et la cire protectrice anti-salissure et anti-dégradation **BARRIER** à appliquer 2 fois par an.

Lorsque la surface du bois semble détériorée et maigre, réappliquer une couche d'**OLIO41**. La fréquence de renouvellement de la protection dépend de nombreux facteurs : essence de bois, exposition et utilisation, conditions climatiques.

L'application du produit doit être effectuée uniquement sur des bois bruts ou préalablement huilés. Ne pas appliquer sur des surfaces peintes.

MODE D'EMPLOI:

- Agiter **OLIO41** avant utilisation ;
- Répartir **OLIO41** avec un toison pour épandre la cire, une brosse ou un chiffon doux, en humidifiant uniformément la surface et en suivant l'absorption du bois ;
- Après environ 15 à 30 minutes, retirer l'excédent de produit de la surface en la frottant avec un chiffon doux et une brosse ;
- Appliquer une seconde couche en procédant comme ci-dessus ;
- Le séchage complet du traitement a lieu après 24 à 48 heures selon les conditions environnementales.

Sèche généralement en 24 heures.

ATTENTION: une fois le traitement terminé, il est conseillé de ne pas accumuler de chiffons, éponges, sciure de bois, etc., imbibés d'**OLIO41** et, en raison du risque d'auto-inflammation, il est conseillé de les mouiller avec de l'eau et de les jeter.

PRÉCAUTIONS:

- l'humidité du bois ne doit pas dépasser 13-15 %;
- éviter l'exposition directe au soleil ou à des conditions d'humidité ambiante élevée (température comprise entre 15° – 30° C et humidité résiduelle max 70%);
- sur les bois de produits manufacturés particulièrement exposés aux agents atmosphériques (surfaces horizontales, expositions directes au soleil et aux pluies, etc.), il est recommandé d'appliquer
- toujours deux couches d'**OLIO41** pigmenté;

- certains types de bois soumis à un lessivage intense (par ex. châtaignier) peuvent subir des déversements de tanins après l'application d'OLIO41;
- vérifier la compatibilité avec d'éventuels joints en caoutchouc ou autre matière plastique; ne pas appliquer sur des surfaces peintes;
- ATTENTION: ne pas accumuler les chiffons, éponges, sciure de bois, etc. imbibés d'OLIO41 pour le risque de combustion spontanée! Jetez-les bien avec de l'eau.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev5-Ver280222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. – Contient : Cobalt bis (2-éthylhexanoate).

Cela peut provoquer une réaction allergique.

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. – NE PAS faire vomir. – Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Contient: Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques. Hydrocarbures, C9, aromatiques

COV (Directive 2004/42/CE) : Agents d'imprégnation pour bois qui forment un film d'épaisseur minimale. COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 379,00. – Limite maximale : 700,00

UFI: 5S30-60VJ-J00C-S5FH

Rev6-Ver22112023

EMBALLAGE:

- 1 lt conf. Boîte – boîte 6 pcs;
- 5 lt conf. Étanche – boîte 4 pcs.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption du bois:

- sur bois peu absorbants 1lt / 12-15 m²;
- sur bois absorbants 1lt / 6-10 m²;
- sur des bois très compacts 1lt > 30 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique: liquide jaunâtre
- Poids spécifique (g/cm³) à 20°C: 0,85
- pH: n.d.
- Point de flamme (ASTM): 23 ? T ? 60°C
- Solubilité dans l'eau: non soluble
- Temps de séchage: 12 – 24 heures en fonction de la ventilation et de la température
- Temps de consolidation: 3 jours
- Viscosité cinématique: non disponible.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré, à l'abri de la chaleur et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10°C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT