



LUXOR

FINISSEUR RÉSISTANT À LA SALETÉ ET À L'USURE POUR PIERRES POLIES ET TERRAZZO



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution résine-cireuse à base de solvants paraffiniques aliphatiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Finisseur à faible film anti-salissures et résistant à l'usure pour marbre, granit, pierre compacte (par ex. ardoise, calcaire compact) et terrazzo posés à l'intérieur. Spécifique pour les matériaux en pierre avec des traitements de surface lisses (poli, adouci).

PERFORMANCES:

LUXOR est un finisseur et un mainteneur pour le marbre, le granit, la pierre compacte (par exemple l'ardoise, le calcaire compact) et le terrazzo posés à l'intérieur.

LUXOR:

- est une solution cireuse protectrice anti-salissures et anti-usure spécifique aux matériaux en pierre compacts à faible absorption et à traitement de surface lisse, tels que les revêtements polis et poncé;
- il est appliqué sur les agents d'imprégnation oléophobes pour saturer les micropores du matériau en pierre sans laisser de film superficiel;
- a une excellente résistance au piétinement et à la saleté;
- préserve et protège dans le temps les caractéristiques protectrices et esthétiques du traitement initial;
- n'altère pas l'aspect du matériau et ne noircit pas les joints;
- ne jaunit pas les matériaux avec le temps;
- il peut être repoli et facile à ranger;
- a un rendement élevé.

MODE D'EMPLOI:

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches ;
- Verser de petites quantités de LUXOR sur la surface en la mouillant uniformément ;
- Tamponnez tout excédent de produit pendant le séchage. Il sèche en 15 à 30 minutes environ dans des zones bien ventilées ;
- Polir la surface qui vient de sécher avec un disque, un tampon ou un chiffon doux.

Pour l'entretien courant, il est possible de polir la surface à sec à l'aide d'une polisseuse.

Fréquence d'utilisation:

- Tous les 2 à 3 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.).
- Tous les 6 à 12 mois : sur des surfaces peu fréquentées (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application de LUXOR sur des matériaux humides et dans des environnements à risque de remontée d'humidité.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev6-Ver25022022

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – NE PAS faire vomir. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Contient: C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques", naphta (pétrole), fraction lourde hydrotraitée

UFI : 2T40-905A-7009-Q8F9

Rev6-Ver25022022

EMBALLAGE:

- 1 litre conf. Étain – Carton de 6 pièces;
- 5 litres conf. Étanche – Carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

Selon l'état de surface du matériau :

- sur marbre, granit et terrazzo polis 1 lt /> 40 m²;
- pierres lisses compactes 1 lt / 30-40 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide incolore
- Poids spécifique (g/cm³) à 20°C : 0,81
- pH : s.d.
- Point d'éclair (ASTM):> 38°C
- Solubilité dans l'eau : non soluble
- Temps de séchage : 30 minutes
- Temps de consolidation : 2 heures
- Viscosité cinématique : (ISO 3104/3105) <7 X 10⁻⁶ m²/sec

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement ventilé à l'écart des sources de chaleur. S'il est stocké à basse température (<10 ° C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ou les performances. Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it