



ACQUABLOCK®

CONSOLIDATION DE LA PROTECTION ANTI-INFILTRATION POUR LES MATÉRIAUX EN PIERRE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Protecteur à base d'oligomères de silicate d'éthyle et de siloxane dispersés dans un solvant paraffinique aliphatique.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour réaliser le traitement hydrofuge anti-infiltration consolidant sur sols et revêtements en matériaux pierreux : terre cuite, pierre, marbre, béton, enduit minéral, grès et matériaux céramiques. Idéal pour l'imperméabilisation des joints des sols en clinker et en grès.

PERFORMANCES:

ACQUABLOCK est un agent de protection consolidant anti-infiltrant hydrofuge pour les matériaux en pierre: terre cuite, pierre, marbre, ciment, enduit minéral, grès et matériaux céramiques.

ACQUABLOCK:

- peut être utilisé sur les surfaces internes et externes;
- forme une barrière chimique invisible qui réduit considérablement la capacité d'absorption d'eau;
- consolide les fuites et rétablit la cohésion initiale des matériaux;
- élimine les infiltrations d'eau des surfaces causées par des fissures superficielles jusqu'à 1,5 mm de large et empêche la formation d'efflorescences et d'algues;
- a une excellente résistance au vieillissement, au piétinement et aux agents atmosphériques;
- ne laisse pas de film en surface et n'altère pas l'aspect du matériau. Il ne jaunit pas;
- maintient la perméabilité initiale à la vapeur d'eau;
- idéal pour éviter le démontage des terrasses, salles de bain et surfaces sujettes aux infiltrations d'eau.

MODE D'EMPLOI:

- Le produit est utilisé pur sur un matériau sec, propre et non traité.
- Il est appliqué avec un pinceau, un chiffon doux ou une toison de cire, en mouillant uniformément la surface à traiter jusqu'à saturation, en suivant son absorption.
- Insister sur les joints et les fissures.
- Après 5 à 10 minutes, éliminer complètement le produit non absorbé par le matériau en frottant la surface avec un chiffon doux et sec ou du papier absorbant.

Types d'applications:

- 1 couche: sur des matériaux en pierre peu absorbants;
- 2 couches: sur des matériaux en pierre absorbant. L'application de toute deuxième couche doit être effectuée ("humide sur humide") dès que la première est sèche sur la surface.

ACQUABLOCK sèche en 6-8 heures. Protéger ou éviter que les surfaces juste traitées soient mouillées de la pluie avant 24 heures après l'application.

PRÉCAUTIONS:

- vérifier toute légère tonification sur un échantillon ;
- protéger les surfaces vitrées ;
- appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement sèches ;
- ne pas appliquer sur des surfaces très chaudes pendant les heures de fort ensoleillement ou les jours de grand vent ;
- en cas de fissures ou fissures supérieures à 1,5 mm, il est recommandé de jointoyer le sol avant d'appliquer le produit ;
- dans le cas de sols avec des pentes non conformes aux règles de l'art, où une importante stagnation d'eau est créée, le produit ne peut pas résoudre les problèmes structurels présents ;
- ACQUABLOCK ne remplit pas les fonctions filmogènes du mastic d'étanchéité. Il ne peut donc pas être utilisé pour imperméabiliser des matériaux soumis à une charge d'eau > 10 cm (ex. piscines,

- baignoires, etc.) ;
- le produit ne peut éviter la dégradation (par exemple écaillage, écaillage) des matériaux utilisés de manière inappropriée à l'extérieur ;
- ACQUABLOCK ne rend pas ingelables les matériaux peu résistants au cycle gel/dégel ; donc s'assurer de l'adéquation du matériau à son utilisation en extérieur.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev8-Ver080322

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau – Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. – Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. – EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. – Ne pas faire vomir – Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Contient: hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques <2% aromatiques

COV (Directive 2004/42/CE) : Apprêts de fixation.

COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 650 – COV du produit : 750

UFI : 4390-K0P5-J001-SAKH

Rev8-Ver080322

EMBALLAGE:

- 1 lt conf. canette – carton de 6 pièces;
- 5 lt conf. étanche – carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

- sur marbre, granit, grès et autres matériaux peu absorbants 1lt / 15 – 20 m²;
- sur terre cuite, pierre, terrazzo, béton et autres matériaux absorbants 1lt / 4 – 8 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide clair et incolore
- Poids spécifique (g/cm³) à 20°C : 0,82
- pH : s.o.
- Point d'éclair (ASTM) : 41°C
- Solubilité dans l'eau : non soluble
- Temps de séchage : 6-8 heures dépend de la ventilation
- Temps de consolidation : 24 heures

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement ventilé, à l'abri des sources de chaleur et non exposé au soleil pendant une longue période. S'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ou les performances. Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it