



IDROFIN LUCIDO

CIRE DE FINITION BRILLANTE POUR TERRE CUITE ET PIERRE NATURELLE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Emulsion O/A à base de cires minérales et d'émulsions acrylique-styrène.

DOMAINES D'APPLICATION :

Recommandé comme finition brillante finale pour les traitements de protection appliqués sur les matériaux poreux absorbants en intérieur, notamment :

- terre cuite ;
- brique ;
- pierre naturelle très absorbante ;
- agglomérés de ciment ;
- béton ;
- enduits minéraux.

PERFORMANCES:

IDROFIN LUCIDO est une cire de finition brillante destinée aux matériaux poreux absorbants en intérieur. Plus précisément, elle :

- présente une formulation à base d'eau, facile à appliquer et non classée comme dangereuse ;
- complète les traitements réalisés avec des protections hydrofuges et oléofuges, des imprégnations oléo-cireuses et des primaires d'égalisation, tout en protégeant durablement le traitement de fond contre l'usure et le vieillissement ;
- met en valeur la brillance naturelle du matériau sans former de film épais et préserve une bonne perméabilité à la vapeur ;
- forme une micro-couche de résine et de cire qui limite la pénétration des salissures et facilite le nettoyage des surfaces ;
- préserve durablement les performances du traitement grâce à un entretien régulier adapté.

MODE D'EMPLOI:

Produit généralement prêt à l'emploi. Appliquer sur des surfaces propres et parfaitement sèches.

- Agitez soigneusement le produit avant utilisation.
- Versez une petite quantité de produit directement sur la surface à traiter.
- Étalez uniformément à l'aide d'un chiffon doux en microfibre ou d'une toison d'application de cire.
- Laissez sécher complètement sans marcher sur la surface pendant le séchage.
- Si nécessaire, appliquez une seconde couche lorsque la première est parfaitement sèche.
- Pour renforcer la brillance de la finition ou éliminer les marques de passage, lustrez la surface avec un chiffon en laine, une lustreuse équipée de feutres, des tampons rouges ou une monobrosse équipée de disques rouges.

Le produit sèche généralement en 2 à 3 heures.

Mode d'application :

- 1 couche sur les surfaces lisses et peu absorbantes.
- 2 couches sur les surfaces rugueuses ou très absorbantes.

PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application au pinceau ou au rouleau. Ne pas utiliser à l'extérieur;
- éviter d'appliquer IDROFIN sur des surfaces trop froides (<5°C);
- éviter d'utiliser des détergents alcalins et acides forts (par exemple ammoniac, hypochlorite de sodium, acides) et des solvants (par exemple alcool éthylique) lors du nettoyage des surfaces traitées avec IDROFIN.

NOTES:

Our recommendations are based on current research knowledge and are intended to give the best information to the buyer-user. However, these indications require preliminary examinations and tests to the fields of use, to the types of materials present and to the various conditions of application. The user decides independently on suitability and on the field of use. MARBEC Srl assumes no responsibility for the incorrect use of its products.
Rev4-Ver280322

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger: fiche de données de sécurité disponible sur demande.

COV (Directive 2004/42/CE) : Peintures hautes performances monocomposantes.
COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi: 22,00 – Limite maximale : 140,00

Rev4-Ver280322

EMBALLAGE:

- Bouteille en plastique de 1 L – cartons de 6 unités
- Bidon en plastique de 5 L – cartons de 4 unités
- Bidon en plastique de 20 L.

RENDEMENT:

Le rendement de IDROFIN LUCIDO dépend du pouvoir absorbant du matériau, de la texture de la surface et du nombre de couches appliquées.

Avec un bidon de 1 litre, le rendement indicatif est le suivant :

- Matériaux rugueux et très absorbants
Comme la terre cuite rustique, la pierre naturelle poreuse et d'autres surfaces très absorbantes, 1 litre permet de traiter environ 10 à 18 m², selon le pouvoir absorbant du matériau et la quantité de produit nécessaire.
- Matériaux lisses et peu absorbants
Comme la terre cuite polie, la pierre naturelle compacte et les surfaces plus homogènes, 1 litre permet de traiter environ 20 à 30 m², tout en assurant une répartition homogène de la finition brillante.
- Application en deux couches
Sur les surfaces rugueuses ou particulièrement absorbantes, lorsqu'une seconde couche est recommandée, le rendement global peut diminuer en fonction de la quantité de produit absorbée par le matériau.

Les rendements indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la porosité de la surface, la méthode d'application, le nombre de couches appliquées et l'état du support.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 1
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : totale
- Temps de séchage : 2 – 3 heures
- Temps de consolidation : 24 heures

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it