



IDROFIN MATT

CIRE DE FINITION MATE POUR TERRE CUITE D'INTÉRIEUR



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Emulsion O/A à base de cires minérales et d'émulsions acrylique-styrène.

DOMAINES D'APPLICATION :

Recommandée comme finition mate finale pour les traitements de protection appliqués sur les matériaux en pierre absorbants utilisés en intérieur, tels que :

- terre cuite ;
- brique ;
- pierre naturelle très absorbante ;
- béton ;
- enduits minéraux.

PERFORMANCES:

IDROFIN MATT est une cire de finition mate destinée aux matériaux en pierre absorbants utilisés en intérieur. Plus précisément, elle :

- est une formulation en phase aqueuse, facile à appliquer et non classée comme dangereuse ;
- complète les traitements réalisés avec des hydro-oléofuges, des imprégnants oléo-cireux et des primaires égalisateurs, tout en protégeant le traitement de fond contre l'usure et la dégradation au fil du temps ;
- préserve l'aspect naturel du matériau sans former de film épais et maintient une bonne perméabilité à la vapeur ;
- forme une micro-couche de résine et de cire qui réduit la pénétration des salissures et facilite le nettoyage courant des surfaces ;
- permet de préserver durablement les performances du traitement grâce à un entretien régulier adapté.

MODE D'EMPLOI:

Produit généralement prêt à l'emploi. Appliquer sur des surfaces propres et parfaitement sèches.

- Bien agiter le produit avant utilisation.
- Verser une petite quantité de produit sur la surface à traiter.
- Étaler uniformément à l'aide d'un chiffon doux en microfibre ou d'une toison d'épandage de cire.
- Laisser sécher complètement sans marcher sur la surface pendant le séchage.
- Si nécessaire, appliquer une seconde couche lorsque la première est parfaitement sèche.

Le produit sèche généralement en 2 à 3 heures.

Types d'application :

- 1 couche sur les surfaces lisses et peu absorbantes.
- 2 couches sur les surfaces rugueuses ou très absorbantes.

PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application au pinceau ou au rouleau. Ne pas utiliser à l'extérieur;
- éviter d'appliquer le produit sur des surfaces trop froides (<5°C);
- éviter d'utiliser des détergents alcalins et acides forts (par exemple ammoniac, hypochlorite de sodium, divers acides) et des solvants (par exemple alcool éthylique) lors du nettoyage des surfaces traitées avec IDROFIN MATT.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver280322

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger : fiche de données de sécurité disponible sur demande.

COV (Directive 2004/42/CE) : Peintures hautes performances monocomposantes.
COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 22,00. – Limite maximale : 140,00.

Rev4-Ver280322

EMBALLAGE:

- Bouteille en plastique de 1 L – cartons de 6 unités
- Bidon en plastique de 5 L – cartons de 4 unités
- Bidon en plastique de 20 L.

RENDEMENT:

Le rendement de IDROFIN MATT dépend de l'absorption du matériau, de la texture de la surface et du nombre de couches appliquées.

Avec un conditionnement de 1 litre, le rendement indicatif est le suivant :

- Matériaux rugueux et très absorbants
Comme la terre cuite rustique et les matériaux particulièrement poreux, 1 litre permet de traiter environ 10 à 18 m², selon le degré d'absorption et la quantité de produit nécessaire.
- Matériaux lisses et peu absorbants
Comme la terre cuite polie, la pierre naturelle compacte et d'autres matériaux moins poreux, 1 litre permet de traiter environ 20 à 30 m², tout en assurant une répartition uniforme de la finition.
- Application en deux couches
Sur les surfaces rugueuses ou très absorbantes, lorsqu'une seconde couche est recommandée, le rendement global peut diminuer en fonction de la quantité de produit absorbée par le support.

Les rendements indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la porosité de la surface, la méthode d'application et l'état du support.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique: liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³): 1
- pH: 8
- Point d'éclair (ASTM): ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage: 2 – 3 heures
- Temps de consolidation: 24 heures

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it