



OLIO TECNO

AGENT D'IMPRÉGNATION À SÉCHAGE RAPIDE POUR LE BOIS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Dispersion huileuse-cireuse dans solvant paraffinique aliphatique, huile de lin, cire minérale microcristalline, résine, sels métalliques siccatifs.

DOMAINES D'APPLICATION :

Huile d'imprégnation spécifique pour le traitement de tous les types de sols en bois placés à l'intérieur.

PERFORMANCES:

OLIO TECNO est un agent d'imprégnation huile-cireux pour sols en bois et parquets posés à l'intérieur.

OLIO TECNO :

- est un agent d'imprégnation hydrofuge oléofuge avec une large gamme d'utilisation;
- sèche plus rapidement que les autres agents d'imprégnation et pour cette raison, il est idéal pour les applications industrielles, les traitements artisanaux pendant les saisons ou dans des environnements humides;
- forme une protection huileuse-cireuse résistante, non collante, facile à repolir et à conserver dans le temps;
- ne forme pas de film superficiel. Il ne s'écaille pas et ne pèle pas;
- peut être facilement restauré sans avoir besoin de poncer le bois et est également recommandé pour la restauration de surfaces traitées à l'huile amaigri;
- peut être pigmenté avec 3-15% OILTONER pour avoir des effets personnalisés.

Pour augmenter la protection de la surface traitée avec OLIO TECNO et faciliter le nettoyage et l'entretien, l'application de BIOTOP ou BIOTOP OPACO est fortement recommandée pour compléter le traitement.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer uniquement sur des surfaces rugueuses et non parfaitement poncées (grain Max 80 -100). En général, un ou deux passages d'OLIO TECNO sont nécessaires selon l'absorption du matériau.

- Agiter OLIO TECNO avant utilisation ;
- Répartir OLIO TECNO avec un toison pour épandre la cire, une brosse ou un chiffon doux, en humidifiant uniformément la surface et en suivant l'absorption du matériau ;
- Après environ 10-15 minutes, retirer l'excédent de produit de la surface en le frottant avec un chiffon doux et une brosse;
- Appliquer une éventuelle deuxième couche sur une surface sèche et non collante en procédant comme ci-dessus.

Sèche généralement en 12 heures.

ATTENTION: une fois le traitement terminé, il est conseillé de ne pas accumuler de chiffons, éponges, sciure de bois, etc., imbibés d'OIL TECNO et, en raison du danger d'auto-inflammation, il est conseillé de les mouiller avec de l'eau et de les jeter .

PRÉCAUTIONS:

- le bois doit avoir une humidité ne dépassant pas 13-15 % ;
- ATTENTION : ne pas accumuler de chiffons, éponges, sciure, etc. imbibé d'OLIO TECNO en raison du danger d'auto-inflammation ! Jetez-les en les mouillant bien avec de l'eau.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver070318

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau. – Contient : Cobalt bis (2-éthylhexanoate). Cela peut provoquer une réaction allergique.

Conseils de prudence : Tenir à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . en cas de malaise. – NE PAS faire vomir. – Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

COV (Directive 2004/42/CE) : Agents d'imprégnation pour bois qui forment un film d'épaisseur minimale. COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 436,39. – Limite maximale : 700,00

UFI : C060-C0TV-H007-Y1M6

Rev5-Ver280222

EMBALLAGE:

- 1 l conf. Étain – carton 6 pièces;
- 5 l conf. Étanche – carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption des bois :

- sur bois absorbants ou avec finition grossière : 1lt / 12-15 m²;
- sur bois peu absorbants (teck, Iroko) 1lt / 20-30 m²;
- sur bois très compacts : 1lt /> 30 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide brun
- Poids spécifique : 0,841
- pH : s.d.
- Point d'éclair (ASTM) : 23 ? T ? 60 °C
- Solubilité dans l'eau : non soluble
- Temps de séchage : 12 heures selon la ventilation et la température
- Temps de consolidation : 3 jours

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement ventilé, à l'abri des sources de chaleur et non exposé au soleil pendant une longue période. S'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ou les performances. Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it